

INFRATEX 10

Geldig vanaf 01.12.2010


Herzien 03.09.2010

EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINALE	TOLERANTIE	
			WAARDE	MINIMUM	MAXIMUM
TREKSTERKTE MD / CMD	EN 10319	[kN/m]	20 / 11	-2 / -1,1	-
REK BIJ BREUK MD / CMD	EN 10319	[%]	13 / 11	-3 / -3	+3 / +3
KEGELVALPROEF	EN ISO 13433	[mm]	15	-	+3
DOORDRUKWEERSTAND (CBR test)	EN ISO 12236	[N]	2100	-210	-
BESCHERMINGSEFFICIENTY	EN 13719	[%]	Plaatselijke vervorming bij druk		
			300 kPa	-	-
			600 kPa	-	-
			1200 kPa	-	-
ZANDDICHTHEID	EN ISO 12956	[mm]	0,2	-0,07	+0,07
V-INDEX	EN ISO 11058	[m/s]	0,013	-0,004	-
WATERDOORLAATBAARHEID	EN ISO 12958	[m / s]	Helling i= 1, MD /CMD		
			Druk:		
			20 kPa	-	-
			100 kPa	-	-
DUURZAAMHEID	Annex B EN 13249 - EN 13257; EN 13265		te bedekken binnen 1 maand na plaatsing (volgens EN 12224)		
			Wij verwachten dat het geotextiel minimaal 25 jaar meegaat in een natuurlijke ondergrond met een pH 2 -13 en een bodemtemperatuur <25°C (volgens EN ISO 13438)		
			Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen		


NB: MD - Machine Direction,
 CMD - Cross Machine Direction

DIKTE	EN ISO 9863-1	[mm]	0,56	-0,056	+0,056
-------	---------------	------	------	--------	--------

PRODUCT GEBRUIK



S



R



F



10
0799-CPD-70

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253,
 EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Functie: S + R + F

Factory code: A