Productblad Siloclassics 015

Eigenschap		Testmethode	Eenheid	Data en waarden
Dikte		DIN 5337	µm	150
UV-Stabilisatie		DIN EN ISO 4892-2	MJ·m-2	4200
Chemische bestendigheid				Hoge bestendigheid tegen zuren
Treksterkte	Lengterichting Dwarsrichting	DIN EN ISO 527	MPa MPa	22 22
Rek bij breuk	Lengterichting Dwarsrichting	DIN EN ISO 527	% %	550 700
Trekkracht	Lengterichting Dwarsrichting	DIN EN ISO 527	N/cm N/cm	33 33
Kogelvalwaarde		ASTM D1709-62	g	300
Zuurstof doordringbaarheid		DIN 53380-3	cm3/m2 in 24 h	180

De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden; de kwaliteit wordt constant gecontroleerd.